



TYPE I : Transparent incolore

DESCRIPTION

CHEMORSEAL S-25 est un scelleur transparent ou coloré à base de résine acryliques solvatées. Le produit est conçu pour pénétrer et sceller efficacement les surfaces minérales poreuses telles que béton, maçonnerie, etc. Il est également très utile comme membrane de mûrissement pour le béton frais.

AVANTAGES

Excellente adhérence au béton frais ou durci.

Bonne résistance à l'usure de la circulation.

Anti-poussière, anti-taches et hydrofuge efficace.

Excellente conservation de la couleur (non-jaunissant).

Compatible avec plusieurs adhésifs et revêtements.

Disponible en version colorée.

USAGES

Intérieur ou extérieur.

Mûrissement et scellement des sols en béton, scellement de la maçonnerie, de pavés-unis ou autres surface minérales poreuses.

TYPES

TYPE II: Coloré

CARACTERISTIQUES

Présentation:
liquide monocomposant.

Gravité spécifique: 9.23

Viscosité: 150 mPa.s

Extrait sec (en poids): 25%

Point d'éclair: minimum 28°C.

Rétention d'eau: conforme à la norme ASTM C-309, Type I.

Méthode d'application:
pinceau, rouleau, pistolet.

Nombre de couches: une à deux pour surfaces poreuses.

Conservation de la couleur:
excellente (non-jaunissant).

Rendement superficiel: 6-10m²/l.
dépendamment de la porosité de la surface.

Temps de séchage:
pour recouvrir- 4 heures.
circulation -16 heures.

Nettoyant: solvant Chemor SV-17.

Conservation: minimum d'un an dans l'emballage d'origine.

Entreposage: à 30°C maximum.



MODE D'EMPLOI

A NOTER: Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C.

PREPARATION DE LA SURFACE

SCELLEUR/BÉTON DURCI.

La surface doit être solide, libre de tout contaminant tel que graisse, huile, peinture, marques de pneus, etc. Au besoin, un lavage au détergent, décapage à l'acide muriatique ou nettoyage mécanique pourrait être requis.

MEMBRANE DE MÛRISSEMENT/BÉTON FRAIS

Doit être appliqué sur le béton frais dès que l'aspect luisant de l'eau a disparu de la surface.

APPLICATION

.Béton durci (en tant que scelleur): appliquer uniformément une ou deux couches successives selon la porosité de la surface. Ne pas laisser des flaques.

.Béton frais (en tant que membrane de mûrissement): aussitôt que la prise initiale est faite, appliquer une couche uniforme.

AVIS: Cette application doit précéder une prise de béton avancée et l'apparition de la laitance qui pourraient affecter l'adhérence.

Une deuxième couche peut être appliquée par la suite à n'importe quel moment.

A NOTER: pour le Type II coloré, appliquer un minimum de deux couches.

SECURITE

Le produit est inflammable à l'état liquide. Prendre des précautions nécessaires.

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Utiliser avec une bonne aération.

Se référer à la fiche signalétique.